




# NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI TRADYCYJNE GONTY PAPOWE



## ZALETY

- Parametry gontów są znacznie lepsze niż uznane standardy światowe
- Grubsza warstwa welonu szklanego
- Wyższa zawartość asfaltu
- Dostępne w wielu kształtach i kolorach



	Armourglass®	Victorian®	Diamant®
Długość (EN 544)	1000 mm (+/- 3)	1000 mm (+/- 3)	1000 mm (+/- 3)
Szerokość (EN 544)	336 mm (+/- 3)	336 mm (+/- 3)	284 mm (+/- 3)
Waga (spadek > 25°)	+/- 10,9 kg/m <sup>2</sup>	+/- 11,5 kg/m <sup>2</sup>	+/- 10,5 kg/m <sup>2</sup>
Pokrycie z paczki	3 m <sup>2</sup>	2,75 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>
Liczba gontów w paczce	21	21	27
Liczba paczek na palecie	48	48	42
Przyczepność posypki (EN 12039)	max. 1,2 g	max. 1,2 g	max. 1,2 g
Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż* (EN 12311-1)	1000 N/50 mm	1000 N/50 mm	1000 N/50 mm
Wytrzymałość na rozrywanie wszerz* (EN 12311-1)	700 N/50 mm	700 N/50 mm	700 N/50 mm
Wydłużenie względne wzdłuż* (EN 12311-1)	3,00-%	3,00-%	3,50-%
Wydłużenie względne wszerz* (EN 12311-1)	3,00-%	3,00-%	3,50-%
Rozdzieranie przez gwóźdź* (EN 12310-1)	160 N	160 N	160 N
Odporność ogniowa	DIN 4102/7 PN-B-02872/1996 MSZ 14800-11 Önorm B 3800/3 BS 476/3 M3 ZP-2/1991 EN ISO 11925-2	DIN 4102/7 PN-B-02872/1996 MSZ 14800-11 ZP-2/1991	DIN 4102/7 PN-B-02872/1996 MSZ 14800-11 Önorm B 3800/3 ZP-2/1991

\* Otrzymane wartości średnie.

Uwaga: Oferta może ulec zmianie bez uprzedzenia. Proszę zapoznać się z naszym folderem gontów lub zajrzeć na [www.iko-shingles.eu](http://www.iko-shingles.eu) w celu ustalenia dostępności kolorów produktów.